



Foliile Alu 70 XC sunt extrem de eficiente în reducerea aportului de căldură solară, permițând în același timp transmiterea luminii naturale. Această folie oferă o protecție eficientă împotriva strălucirii solare, în timp ce aspectul său de oglindă unidirecțională garantează intimitatea față de ochii curioși.

### Certificări


**Garanția SOLAR SCREEN®**

consultați "Garanțiile noi pentru produse pentru exterior,"


**Grad de rezistență la foc**

M1


**Depozitare -5°C la +40°C**

3 ani


**Conform Reach Rohs**

Respectat


**Lățimi disponibile**

152cm

### Construcția

1. Strat dur și rezistent la zgârieturi, pentru durabilitate și ușurință de întreținere în timpul curățării ferestrelor
2. Poliester de înaltă calitate optică, cu depunere de particule metalice anti IR
3. Adeziv
4. Poliester de înaltă calitate optică
5. Adeziv PS, polimerizare a sticlei în termen de 15 zile
6. Căptușeală antiderapantă de protecție, de unică folosință

### Instrucțiuni de întreținere

Soluție de apă cu săpun (ref. 600-F0355 Film on), nu curățați timp de cel puțin o lună și nu aplicați niciun fel de autocolant sau adeziv pe folie.

### Date tehnice

Transmisia UV	1%
Transmisia luminii vizibile	43%
Reflectarea luminii vizibile externe	40%
Reflectarea luminii vizibile interne	40%
Energia solară totală respinsă	65%
Energia solară totală respinsă 2*	69%
Raportul solar:	
Reflexia energiei solare	44%
Absorbția energiei solare	29%
Transmisia energiei solare	27%
Reducerea strălucirii solare	67%
Valoarea G	0.36
Coefficientul de umbră	0.2
Tip de montare	Exterior
Lungimea unei role	30.5 meters m
Materialul foliei	PET
Grosimea	75μ
Culoarea din exterior	SILVER

### Sfaturi de montaj

Montaj vertical și pe o suprafață de sticlă standard\*

Geam simplu transparent	✓
Geam simplu nuanțat	✓
Geam reflectorizant simplu nuanțat	✓
Geam termopan transparent	✓
Tinted Double Pane	✓
Geam termopan reflectorizant	✓
Geam dublu termopan cu gaz- Low E	✓
Stadip Ext. Geam dublu transparent	✓
Stadip Int. Geam dublu transparent	✓

✓ DA ✗ Nerecomandat ! Atenție

\*Recomandări furnizate pe baza unei suprafețe vitrate de până la 2.5m<sup>2</sup>, contactați-ne pentru detalii definitive sau pentru a obține un raport de analiză a șocurilor termice.

*Date necontractuale; SOLAR SCREEN® își rezervă dreptul de a modifica în orice moment compoziția foliilor sale. Consultați buletinele noastre de garanție și condițiile noastre generale de vânzare.*